

# DIBA EP 280

## Productinformatieblad

**Productomschrijving** Oplosmiddelvrij, 2 componenten troffelbindmiddel op basis van speciale epoxyharsen.

**Toepassing** Als bindmiddel voor DIBA DECO & DIBA TRIMIX

**Eigenschappen**

- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Reukarm
- ✓ Niet ontvlambaar
- ✓ Goede kleurstabiliteit
- ✓ Chemisch resistent en slijtvast
- ✓ Bestand tegen dooizouten en thermo shock
- ✓ Waarneembare pot life
- ✓ Zeer slijtvast

**Kleur** Transparant

**Technische gegevens**  
**Met DIBA TRIMIX**

Laagdikte	ca. 5 mm
Druksterkte	80 N/mm <sup>2</sup>
Buigtreksterkte	25 N/mm <sup>2</sup>
Soortelijke massa	2,1 kg/dm <sup>3</sup>
pot life	35 minuten bij 20°C
Temperatuurbestendigheid	40°C
	60°C Kortstondig toelaatbaar

**Praktisch rendement** Voeg 12 gewichtsprocent DIBA TROFFELBINDMIDDEL toe ten opzichte van DIBA TRIMIX of DIBA DECO

**Voorbehandeling**  
**ondergrond** Zie productinformatie DIBA EP 110 PRIMER

**Verwerkingscondities**

Ondergrond vochtgehalte <3,5%. Zorg ervoor, dat de R.V. de 80% niet Overschrijdt en dat de ondergrond temperatuur 3°C boven het dauwpunt ligt.

Materiaaltemperatuur : minimaal +10°C, maximaal +30°C  
Ondergrondtemperatuur : minimaal +10°C, maximaal +30°C  
Luchttemperatuur : minimaal +10°C, maximaal +30°C

**SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!**



**DIBA GROEP**  
VLOEREN MET EEN MISSIE

**Menging**

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component B (harder) volledig in de verpakking van component A (hars)  
Mechanisch mengen met een laag toerental, zodanig dat weinig lucht inslaat, gedurende ca. 2 minuten, tot een homogene massa in één kleur ontstaat. Giet na het mengen de massa in een schoon mengblik en meng nogmaals gedurende 1 minuut.

Stort de TRIMIX in mengkuip.  
Let op: meng altijd een gelijke tijd om kleurverschil, door onderling verschillende slijtage, te voorkomen Voeg het gemengde bindmiddel toe en meng gedurende 3 minuten door tot een homogeen mengsel.

**Verwerking**

De mix van bindmiddel en DECO of TRIMIX wordt aangebracht door middel van bijvoorbeeld een trekbak en verdicht met behulp van een spaan of vlindermachine. Het materiaal hardt in iedere dikte uit.

**Verpakking**

Units van 6 kg

**Houdbaarheid**

Bij kamertemperatuur 1 jaar, opslag tussen +0°C en +30°C

**Veiligheid**

DIBA EP 280 TROFFELBINDMIDDEL veiligheidsinformatieblad

DIBA GROEP

VAN DER VEN  
VLOERTECHNIEK

VAN DER VEN  
KUNSTSTOFFEN

V.S.O. SERVICE

Vavier Kunststoffen

**SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!**



**DIBA GROEP**

VLOEREN MET EEN MISSIE