

DIBA MMA Primer

Productinformatieblad

<u>Productomschrijving</u>	Laagviskeuze methacrylaat hars.	
<u>Toepassing</u>	Voor de vervaardiging van 2-componenten lijm primer voor beton en cement dekvloeren.	
<u>Eigenschappen</u>	<ul style="list-style-type: none">✓ Snelle uitharding, ook bij lage temperatuur✓ Gemakkelijk te verwerken met wisser en verfrol✓ Uitstekende hechting✓ Niet ontvlambaar	
<u>Glans en kleur</u>	Glanzend, transparant	
<u>Technische gegevens</u>	soortelijke massa	1,00 kg/dm ³
	percentage vaste stof	100 %
	verdunding	geen
	aanbevolen laagdikte	400 micrometer per laag
	viscositeit	80 tot 150 mPa·s (23 °C, DIN 53018, Brookfield DV-II, sp. 2/12 rpm)
	pot-life	11 minuten bij 0 - 5°C 6,5 minuten bij 30 - 35°C
	volledig verhard na	na 30 minuten
	minimale verwerkingstemperatuur	-30°C
	maximale verwerkingstemperatuur	+35°C
<u>Praktisch rendement</u>	Droge laagdikte 400 micrometer, 2,5 m ² / liter ≈ 400 g/m ²	
<u>Voorbehandeling van de ondergrond</u>	Beton en andere steenachtige materialen dienen vrij te zijn van cementhuid, loszittende delen, stof, vet en vuil. Stralen is het beste.	
<u>Verwerkingscondities</u>	Ondergrondtemperatuur min. -2°C. Zorg ervoor, dat de R.V. de 80% niet overschrijdt en dat de ondergrond temperatuur 3°C boven het dauwpunt ligt.	

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

Menging

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component A in een emmer en doe component B (harder) er volledig bij. Mechanisch mengen met een laag toerental, zodanig dat weinig lucht inslaat, gedurende ca. 3 minuten.

Verwerking
worden

DIBA MMA Primer wordt aangebracht door middel van uitgieten en moet verdeeld door middel van een wisser of roller. Vervolgens wordt de natte laag ingestrooid met zand korrel 0,5 – 1,0 mm. De tweede laag kan worden aangebracht na 30 minuten. Draag er zorg voor dat tijdens de uitharding de ondergrond temperatuur 3°C boven het dauwpunt blijft.

Verpakking

Units 20 kg

Bestendigheid

NVT

Houdbaarheid

Bij kamertemperatuur 1 jaar, opslag tussen +0°C en +30°C

Veiligheid

Zie veiligheidsinformatieblad DIBA MMA Primer

DIBA GROEP

VAN DER VEN
VLOERTECHNIEK

VAN DER VEN
KUNSTSTOFFEN

V.S.O. SERVICE

Vavier Kunststoffen

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE