

## DIBA© 267 GIETVLOER

### Productinformatie blad.

#### DIBA© 267 Gietvloer

##### Omschrijving.

DIBA© 267 gietvloer is een vloersysteem, opgebouwd uit hoogwaardige PMMA bindmiddel. In zijn basisvorm ontstaat hier een vloerafwerking met lichte antislip, in een laagdikte van 4 à 5 mm. DIBA© 267 is vloeistofdicht af te werken conform CUR 44 aanbeveling. DIBA© begeleidt u desgewenst bij de certificering van de vloerafwerking en het verkrijgen van de benodigde PBV verklaring. Door de verschillende bewerking is het mogelijk het karakter van de vloer aan uw wensen aan te passen.

##### Toepassing:

De DIBA© 267 vloer is met name geschikt als afwerking van vloeren in waarbij tijd een cruciale rol speelt.

##### Technische gegevens.

Kleur	: Zie kleuren map**
% vaste stof gehalte	: 100%
Stofdroog	: Na ca.1 uur.*
Beloopbaar	: Na 2 uur. *
Overcoatbaar	: Na 1 uur.
Laagdikte	: 4-5 mm
Mechanische belastbaar	: Na 12 uur.
Chemische belastbaar	: Na 24 uur.

##### Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 10 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 15 en 20 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 80%.
Temp. Ondervloer	: > dan 8 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 4%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur.

##### Toepassingsgebied.

- Dierverblijven
- Productie ruimtes
- Galerijen
- Carwash

##### Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondervloer.
- Primerlaag met DIBA© 112.
- *Optioneel*: extra membraam laag
- Het aanbrengen van een laag DIBA© hard-elastische MMA Gietmassa
- Instrooien met granuocol
- Afrolaag met DIBA© MMA topcoat (afhankelijk toepassing)

##### Opties.

- Sanitaire plinten.
- Antislip in de toplaag.
- Veel verschillende kleuren mogelijkheden.

##### Belangrijke aandachtspunten.

Bij het aanbrengen van de vloer komt een bepaalde geur vrij die als hinderlijk aangemekt kan worden.

Keuze van topcoat is bepalen voor ethische eigenschappen.

##### Beperkingen.

Afhankelijk van belasting en keuze mat laag, wordt de kras gevoeligheid bepaald..

Max. temperatuur belasting 50C° (70C° kortstondig).



\*\* Zie kleurenblad.

\* Is sterk afhankelijk van temperatuur.

**SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!**



**DIBA GROEP**  
VLOEREN MET EEN MISSIE