

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Vloersysteem: DIBA 135 Epoxy Projectvloer Marine Screed.

Druksterkte (N/m²): 80.

Buigsterkte (N/m²): 60.

Thermische belasting continu (graden celcius): 60.

Thermische belasting kortstondig (graden celcius): 80.

Dikte: 5,0 mm.

Systeemopbouw:

- 1 laag primer.

- 1 laag instrooilaag.

- 1 laag marine screed.

- 1 laag seallaag.

Reinigen: Stofzuigen.

Ondergrond opruwen: Inslijpen.

Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m²): 10 kg.

3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabriek: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Type: DIBA primer.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

Kleur: Transparant.

Type instrooilaag: Filterzand 0,5-1,0mm.

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabriek: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Type marine screed: DIBA Epoxy marine screed.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

Kleur: Beperkte kleuren.

7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.

Fabriek: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Type seallaag: DIBA Seal thix.

Bindmiddel seallaag: 2-componenten epoxy.

Kleur: Transparant.

Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

INHOUD

42	DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	1
42.40	VLOERAFWERKINGEN	1