

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA 135 Epoxy Projectvloer NR.
Thermische belasting continu (graden celcius): 60.
Thermische belasting kortstondig (graden celcius): 80.
Druksterkte (N/m2): 60.
Buigsterkte (N/m2): 80.
Dikte: 6,0 mm.
Systeemopbouw:
 - 1 laag primer.
 - 1 laag instrooilaag.
 - 1 laag projectmassa.
 - 1 laag seallaag.
 - 1 laag topcoat.Reinigen: Stofzuigen.
Ondergrond opruwen: Inlijpen.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m2): 12 kg.
 3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA primer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Transparant.
Type instrooilaag: Filterzand 0,5-1,0mm.
 4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type projectmassa: DIBA Epoxy projectmassa.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Mix kleuren.
 7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type seallaag: DIBA Seal thix.
Bindmiddel seallaag: 2-componenten epoxy.
Kleur: Transparant.
Type topcoat: PU 460 topcoat AS.
Bindmiddel topcoat: 2-componenten polyurethaan.
Kleur: Transparant.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

INHOUD

42	DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	1
42.40	VLOERAFWERKINGEN	1