

DIBA AC 130

Productinformatieblad

Productomschrijving	Watergedragen acrylaat copolymeer	
Toepassing	Het product wordt toegepast als grondering op sterk zuigende minerale ondergronden. ter voorbereiding voor de applicatie van de DIBA Siergrindmortel	
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">☞ Oplosmiddelvrij☞ Reukarm☞ Niet ontvlambaar☞ Gemakkelijk te verwerken met vachtroller en blokkwast☞ Uitstekende hechting☞ Beperkte mechanische eigenschappen☞ Beperkte chemische bestendigheid☞ Beperkt warmte bestendig	
Kleur	Wit, na droging transparant	
Technische gegevens	Soortelijke massa Mengverhouding Verwerkingstijd Droging*	1,05 kg/dm ³ n.v.t. n.v.t. na ca. 2 uur stofdroog en gereed voor het appliceren van de DIBA Siergrindmortel.
	*)gemeten bij 20°C en 60% R.V.	
Praktisch rendement	100- 150 gr. / m ² , dit afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.	
Voorbehandeling ondergrond	In principe alle minerale (cement- en gipsgebonden) ondergronden, vrij van scheuren, grove beschadigingen en volledig vuil- vet- en stofvrij. De ondergrond dient een zodanig zuigend vermogen te hebben dat er een hechting ontstaat. Restvochtpercentage is max. 4% voor cementgebonden ondergronden en maximaal 0,5% voor gipsgebonden.	
Verwerkingscondities	Zorg ervoor, dat de R.V. de 70% niet overschrijdt en dat de ondergrond temperatuur 3°C boven het dauwpunt ligt. Materiaaltemperatuur : minimaal +15°C, maximaal +30°C Ondergrondtemperatuur : minimaal +15°C, maximaal +30°C Luchttemperatuur : minimaal +15°C, maximaal +30°C	
Verwerking	Het materiaal op de ondergrond m.b.v. roller of blokkwast geschikt voor de verwerking van watergedragen dispersies. Om het verdampte water te laten verdwijnen uit de ruimte dient er voldoende geventileerd te worden.	
Opbouw	DIBA AC 130 PRIMER DIBA Siergrindmortel DIBA AC Seal 22 filler (optie) DIBA EP 220 (optie)	

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

<u>Verpakking</u>	10 kg
<u>Houdbaarheid</u>	Bij kamertemperatuur 6 maanden, opslag tussen +0°C en +30°C
<u>Veiligheid</u>	Zie veiligheidsinformatieblad DIBA AC 130

DIBA GROEP

VAN DER VEN
VLOERTECHNIEK

VAN DER VEN
KUNSTSTOFFEN

V.S.O. SERVICE

Vavier Kunststoffen

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

DIBA Groep werkt met producten van de hoogste kwaliteit. Door DIBA Groep geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat DIBA Groep niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Kopieren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DIBA Groep BV.

REVISIENUMMER