

DIBA© 182 MARMERSTONE VLOER

Omschrijving.

Marmer is een zacht en poreus materiaal met door de natuur gegeven prachtige kleuren. DIBA Groep geeft het natuurmarmer een hogedruk - impregneerbehandeling. Deze behandeling leidt ertoe dat de porositeit van het marmer wordt opgeheven. De voordelen van DIBA© 182 Marmerstone ten opzichte van onbehandeld marmer zijn: sterker, slijtvaster, zeer goed reinigbaar, bindmiddelgehalte wordt volledig gebruikt ter verlijming van het systeem, eenvoudiger aan te brengen dan onbehandeld marmerstone. Het DIBA© 182 Marmerstone is verkrijgbaar in vele kleuren en oneindig veel kleurcombinaties. Daarnaast is de vloer leverbaar in een drie korrelgradaties: 2-3, 3-4 en 4-6 mm.

Technische gegevens.

Kleur	: Zie kleuren kaart Marmerstonevloeren
% vaste stof gehalte	: 100%
Harsgehalte	: 8%
Stofdroog	: Na ca. 16 uur *
Beloopbaar	: Na 24 uur *
Overcoatbaar	: Na 16 uur en binnen 32 uur
Laagdikte	: Ca. 6 mm
Mechanische belastbaar	: Na 48 uur
Chemische belastbaar	: Na 7 dagen

Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 13 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 17 en 22 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 85%
Temp. Ondervloer	: > dan 10 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 3%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur

Toepassingsgebied.

- Showrooms
- Expositieruimten
- Kantoren
- Winkels
- Entrees
- Openbare ruimten

Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondervloer
- Primerlaag met DIBA© AC 130 Primer
- Het aanbrengen van de DIBA EP Marmerstonemortel
- OPTIE, dichtsealen met DIBA© sealer 22
- OPTIE Afrollaag met DIBA© EP 220 Topcoat

Opties.

- Rechte plinten
- Meerdere kleurvakken mogelijk
- Eigen kleur menging te bepalen



* Is sterk afhankelijk van temperatuur.

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE