

DIBA© 251 Slijtlaag 1.5

Vloersysteemblad.

DIBA© 251 Slijtlaag 1.5

Omschrijving.

DIBA© 251 Slijtlaag 1.5 is een 1-laags slijtlaag voor markering en bescherming van wegdekken. De slijtlaag zorgt ervoor dat het asfalt (of beton) beschermt blijft tegen weersinvloeden en verkeer. De DIBA© 251 Slijtlaag 1.5 is leverbaar in verschillende kleuren en kan dus toegepast worden voor het markeren van het wegdek. Denk hierbij aan rotondes, bij scholen en parkeergarages.

Toepassing:

De DIBA© 251 Slijtlaag 1.5 is met name geschikt als afwerking van wegdekken en parkeervakken

Technische gegevens.

Kleur	: Zie kleuren map**
% vaste stof gehalte	: 100%
Stofdroog	: Na ca.1 uur. *
Beloopbaar	: Na 2 uur. *
Overcoatbaar	: Na 1 uur.
Laagdikte	: 3 - 4 mm
Mechanische belastbaar	: Na 12 uur.
Chemische belastbaar	: Na 24 uur.

Verwerkingsvoorwaarden.

Minimale temperatuur	: > dan 10 C°
Optimale verwerk. Temperatuur	: Tussen 15 en 20 C°
RV (Relatieve luchtvochtigheid)	: Max. 80%.
Temp. Ondervloer	: > dan 8 C° en 3C° boven dauwpunt
Vochtigheid ondergrond	: < 4%, gemeten met CM
Ondergrond	: Vrij van vervuiling en open structuur.

Toepassingsgebied.

- Parkeervakken
- Wegdekken
- Brugdekken
- Rotondes

Opbouw vloer systeem.

- Voorbehandeling ondervloer.
- Primerlaag met DIBA© MMA Primer.
- Het aanbrengen van een laag DIBA© MMA 465 Hars met mandurax

Opties.

- Veel verschillende kleuren mogelijkheden.

Belangrijke aandachtspunten.

Bij het aanbrengen van de vloer komt een bepaalde geur vrij die als hinderlijk aangemekt kan worden.



** Zie kleurenblad.

* Is sterk afhankelijk van temperatuur.

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE