

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ  
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Vloersysteem: DIBA 120 Epoxy Chipsvloer.  
Dikte: 1,0 mm.  
Slijtvastheid (gram TABER bij 1000 omw. / wiel CS10): 0,95.  
Systeemopbouw:
  - 1 laag primer.
  - 1 laag schraaplaag.
  - 1 laag instrooilaag.
  - 2 laag transparante vloerlak.Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.  
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen.  
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m2): 0,8 kg.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: DIBA 500 EP Coating WA.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: Transparant.
4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type schraaplaag: DIBA 15 Schraapmassa.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: Transparant.  
Type instrooilaag: Chipsflakes.  
Kleur: Mix kleuren.
7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type seallaag: 110 Epoxy hars.  
Bindmiddel seallaag: 2-componenten epoxy.  
Kleur: Transparant.  
Type topcoat: PU 460 topcoat WE.  
Bindmiddel topcoat: 2-componenten polyurethaan.  
Kleur: Transparant.  
Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.