

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA 210 MMA Voergoot Agri Nieuwbouw.
Druksterkte (N/mm²): 44 (is mede afhankelijk v/d ondergrond).
Thermische belasting continu (C°): 50.
Thermische belasting kortstondig (C°): 70.
Laagdikte (mm): 0,5.
Systeem:
 - 1 laag primer.
 - 1 rollaag.
 - 1 instrooilaag (overgang).
 - 1 laag topcoat.Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m²): 1,0 kg.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type primer: DIBA MMA primer.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Transparant.
4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type rollaag: DIBA MMA hars.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Transparant.
Type instrooilaag: Mandurax.
Kleur: Rood, groen, blauw, zwart.
7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type topcoat: DIBA MMA Topcoat Agri.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Transparant.
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend.