

DIBA AC Seal 22 Filler

Productinformatieblad

Productomschrijving	Een 1-component co-polymeer acrylaat dispersie, hoog viskeus		
Toepassing	Afwerklaag van de Fleurit -vloersystemen teneinde deze te "verzegelen". Bij 1 laag- afwerking worden de poriën grotendeels afgesloten zonder de optische structuur aan te tasten. Bij 2 lagen- afwerking wordt de vloer aan de bovenzijde volledig gesloten afgewerkt; de optische structuur krijgt hierdoor een gewijzigd uiterlijk.		
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">☞ Eenvoudig verwerkbaar☞ Snelle droging☞ Goede doorharding (duur ca. 7 dagen)☞ Beperkte chemische bestendigheid☞ Beperkte warmtebestendigheid		
Kleur	Semi-transparant		
Technische gegevens	Soortelijke massa	1,02 kg/dm ³	
	Mengverhouding	n.v.t.	
	Verwerkingstijd	n.v.t.	
	Droging*	Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid; - na 24 uur beloofbaar en overschilderbaar - na 7 dagen volledig doorgedroogd (mits goede ventilatie en juiste temperatuur)	
Praktisch rendement	Korrel	1 laag	2 lagen
	0,4 - 0,8 mm	± 200 gr.	± 300 gr.
	0,7 - 1,2 mm	± 200 gr.	± 300 gr.
	1,0 - 2,0 mm	± 400 gr.	± 600 gr.
	2,0 - 3,0 mm	± 700 gr.	± 900 gr.
	3,0 - 4,0 mm	± 1000 gr.	± 1200 gr.
	4,0 - 6,0 mm	n.v.t.	n.v.t.
Voorbehandeling	Geschikte ondergronden zijn: DIBA 181 Siergrindvloer en DIBA 182		
Ondergrond	Marmarstonevloer De ondergrond dient droog en schoon te zijn, bij twijfel ontvetten met ethanol. Oude tweecomponenten lagen eerst ontvetten en daarna goed opruwen (mat slijpen) alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Bij twijfel over het type ondergrond een proefvlak opzetten.		
Verwerkingscondities	Boven + 5°C bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.		
Verwerking	Vloerverwarming/ radiatoren/ ventilatoren 12 uur voor behandeling uit, zorgen voor constante omgevingstemperatuur. Verwerking met lichtinval mee. Goed ventileren, bij onvoldoende ventilatiemogelijkheden geforceerde ventilatie doorvoeren, zonder deze direct op de vloer te richten.		

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE

Opbouw

DIBA AC 130 PRIMER
DIBA Siergrindmortel
DIBA AC Seal 22 filler (optie)
DIBA EP 220 (optie)

Verpakking

5 en 10 kg

Houdbaarheid

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 8 maanden houdbaar na leverdatum. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar.

Veiligheid

Zie veiligheidsinformatieblad DIBA AC seal 22 filler



DIBA GROEP

VAN DER VEN
VLOERTECHNIEK

VAN DER VEN
KUNSTSTOFFEN

V.S.O. SERVICE

Vavier Kunststoffen

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!



DIBA GROEP

VLOEREN MET EEN MISSIE

DIBA Groep werkt met producten van de hoogste kwaliteit. Door DIBA Groep geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat DIBA Groep niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Kopieren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DIBA Groep BV.

REVISIENUMMER