

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA 237 Hard-elastische troffelvloer.
Druksterkte (N/mm²): 12.
Thermische belasting continu (C°): 50.
Thermische belasting kortstondig (C°): 70.
Laagdikte (mm): 5,5.
Systeem:
 - 1 laag primer.
 - 1 instrooilaag.
 - 1 schraaplaag.
 - 1 instrooilaag.
 - 1 laag topcoat.Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m²): 11,0 kg.
 3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type primer: DIBA MMA primer.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Transparant.
Type instrooilaag: Filterzand.
 4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type kunsthars: DIBA MMA hard-elastische Troffelmassa.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Grijs.
Type instrooilaag: Granucol.
Kleur: Grijs.
 7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren BV.
Type topcoat: DIBA MMA Topcoat.
Bindmiddel: 2-componenten PMMA.
Kleur: Transparant.
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend.