

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

- 42.40.14-a VLOERAFW. KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA© 135 Epoxy Projectvloer.
Dikte (mm): 5.
Buigsterkte (N / mm²): 60.
Druksterkte (N / mm²): 80.
Systeemopbouw:
 - 1 laag primer.
 - 1 laag kunsthars gebonden mortel.
 - 1 laag transparante seal.
 - 1 laag transparante topcoat.Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 4.
Reinigen: Loszittende delen verwijderen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m²): 10 - 12
 3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA© 110 EP Primer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Transparant.
Instrooilaag: Filterzand 0,5 - 1,0 mm.
 4. KUNSTHARS GEBONDEN MORTEL, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA© EP Projectmortel.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Mixkleuren.
 5. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type seallaag: DIBA© EP Seal thix 5.
Type toplaag: DIBA© PU 460 Topcoat.
Bindmiddel seallaag: 2-component Epoxy.
Bindmiddel topcoat: 2-component Polyurethaan.
Kleur: Transparant.
Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.