

46 SCHILDERWERK

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.23.24-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ

0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Type: DIBA© 176 Epoxy Wandcoating Super 16.

Slijtvastheid (gram TABER bij 1.000 omw. / wiel CS10): 0,95.

Dikte (mm): 0,4.

Systeem:

- geheel: 2 lagen dekverf.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m2): 0,5 kg.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, OPLOSM.VRIJ

6. DEKVERF, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.

Type: DIBA© 16 Epoxy Wandcoating.

Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

Kleur: RAL 7032, RAL 7035 of RAL 7040.

Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.