

- 
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
0.

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Vloersysteem: DIBA© 660 PU Gietvloer.  
Dikte (mm): 2 - 3.  
Buigsterkte (Shore-D): 60.  
Druksterkte (Shore-D): 60.  
Systeemopbouw:  
- 1 laag primer.  
- 1 laag schraaplaag.  
- 1 laag kunstharsgebonden gietvloer.  
- 1 laag dekkende vloerlak.  
Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.  
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen / diamant schuren  
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m2): ca. 4.
  3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type primer: DIBA© 110 EP Primer.  
Type schraaplaag: DIBA© 10 EP Schraaplaag.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: Transparant.  
Instrooilaag: S60 Zilverzand.
  4. KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ

Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: DIBA 66 PU Gietmassa.  
Materiaal: 2-componenten polyurethaan.  
Kleur: RAL-kleuren, NCS-kleuren.
  6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabrikkant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: DIBA PU 7975 Topcoat.  
Bindmiddel: 1-component polyurethan.  
Glansgraad (NEN 941+a88): mat

## INHOUD

|       |                             |   |
|-------|-----------------------------|---|
| 42    | DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN | 1 |
| 42.40 | VLOERAFWERKINGEN            | 1 |